ARENA PARA CONCRETO

Especificaciones técnicas:

- Norma Técnica Colombiana (NTC 174).
- Invias 630

USOS

Ideales para la preparación de:

- Concretos
- Mezclas asfálticas
- Bases para adoquines
- Prefabricados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARENA PARA CONCRETO

CARACTERÍSTICA	LIMITES DE COMPORTAMIENTO		
	INFERIOR	SUPERIOR	PROMEDIO
Densidad (kg/m^3)	2690	2750	2720
Absorción (%)	0.91	1.07	0.99
PT 200 (%)	4.5	7.0	5.7
Equivalente de arena (%)	50	70	60
Módulo de finura *	3.6	4,0	3.8

* Arenas Finas a Gruesas, Usos: Concretos, prefabricados y granulares para vías.

RANGOS MÓDULOS DE FINURA:

Arenas Finas: 2,1 < MF < 2,3
Arenas Intermedias: 2,3 < MF < 2,7
Arenas Intermedias-Gruesas: 2,7 < MF < 3,1
Arenas Gruesas: MF > 3,1

Centro de producción Belén Los Alpes
PBX: (57) (4) 256 64 26
imt@canterasantarita.com
www.canterasantarita.com